

Technisch merkblad
Artikelnummer 3385

Induline GW-310

Watergedragen impregneerlazuur met bescherming tegen blauwschimmel voor hout buiten



Op waterbasis



Voor buiten



Voor geveltimmerwerk



Voor alle hout in de bouw



Voor alle houten ondergronden



Vacumat



Borstel-machine



Kwasten/dompelen/sproeien/spuiten in gesloten cabines




Voor gebruik goed roeren



Droogtijd overschilderbaar na 2-3 uur



Verwerkings-temperatuur



Verbruik per laag



Houdbaarheid



Vorstvrij, koel en droog opslaan. Verpakking goed sluiten

Toepassing

Induline GW-310 is geschikt voor het beschermen van hout zonder bodemcontact buiten tegen blauwschimmel in overeenstemming met GK 2 en 3 conform EN 335-1. Voor het behandelen van alle geveltimmerwerk buiten zoals bijv. gevelbetimmeringen, schuttingen, tuinhekken, pergola's, tuinhuisjes, dakoverstekken en als grondering voor geveltimmerwerk zoals kozijnen en buitendeuren.

Producteigenschappen

- Een in water geëmulgeerde, biocide houdende impregneerlazuur
- Beschermt het hout tegen UV-licht
- Vloeibaar houtbeschermingsmiddel tegen blauwschimmel conform EN 152-1
- RAL-oorkonde Nr. 1011
- Bladdert niet
- Geen scheurvorming

Technische gegevens

Dichtheid:	ca. 1,02 gr/cm ³ bij 20°C
Viscositeit:	ca. 12 sec. in 4 mm doorloopbeker bij +20°C
Bindmiddel:	acrylaat/alkyd-systeem
Verpakking:	Blikken 2,5 ltr, 5 ltr, 20 ltr Kunststof vaten 120 ltr Containers 1000 ltr
Kleuren:	3384 kleurloos 3385 gepigmenteerd

Verwerking

Kwasten, dompelen, sproeien, vacumat, spuiten alleen in gesloten ruimtes. Verwerking alleen door professionele verwerkers. De ondergrond moet vet-, was-, vuilen stofvrij zijn. Induline GW-310 is gebruiksklaar en moet onverdund worden verwerkt. Eventueel met water, voor een optimale vloeïng, verdunnen.

De lasuur goed oproeren en in tenminste twee lagen aanbrengen. De tweede laag na 2-3 uur aanbrengen. Bij extreem aan weersinvloeden gestelde oppervlakken adviseren wij een derde laag aan te brengen.

Na één nacht droging moet er tussen de lagen door worden geschuurd. Verwerkingstemperatuur +15-30°C (lucht- en oppervlaktetemperatuur van het hout).

Aangebroken verpakking goed sluiten en indien mogelijk alsnog snel verwerken.

Opmerking

Toelaatbare houtvochtigheid voor alle geveltimmerwerk $13 \pm 2\%$. Bij eikenhout is het mogelijk dat door de houtinhoudstoffen, indien dit wordt behandeld met waterverdunbare verfsystemen, er donkere verkleuringen optreden. Het verdient de aanbeveling vooraf een proef op te zetten. Dit is ook raadzaam voor andere houtsoorten.

Reclamaties met betrekking tot de kleur van speciale kleuren worden door ons alleen erkend, wanneer er voordat het object wordt uitgevoerd een proef is opgezet en de eventuele tekortkomingen van deze proef schriftelijk bij ons worden ingediend. Na verwerking kunnen wij reclamaties met betrekking tot de kleur niet meer in behandeling nemen.

Houtbeschermingsproducten bevatten biocide werkzame stoffen om het hout tegen aantasting te beschermen. Ze mogen alleen conform voorschrift worden verwerkt en alleen daar waarvoor ze zijn toegelaten. Misbruik kan schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Ieder onnodig contact met dit middel vermijden. Zorgvuldig openen en verwerken. Bij de verwerking niet eten, drinken of roken. Alleen in goed geventileerde ruimtes verwerken. Na verwerking blootgestelde huid goed wassen. Verwerking alleen op vloeistofdichte ondergronden, eventueel de ondergrond afdekken met dekkleden of folie; behandeld hout tot volledige droging op deze vloeistofdichte ondergronden overdekt opslaan, om te voorkomen dat afdruiwend, aflekkend materiaal of vervuild regenwater in grond- of oppervlaktewater kan komen resp. afdruiwend, aflekkend materiaal opvangen en hergebruiken of conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren. De verwerking van dit product alsook het gebruik van daarmee behandeld hout in de directe nabijheid van oppervlaktewater (meren, sloten, rivieren) is niet toegelaten, omdat hierdoor het ecosysteem beïnvloed kan worden. Afgelekt, afdruiwend opgevangen materiaal kan worden hergebruikt of als chemisch afval afvoeren.

Hout wat in contact komt met levensmiddelen en diervoeder niet behandelen met dit product. Hout wat direct met aarde en water in contact komt eveneens niet behandelen.

Dit middel of productrestanten niet in grond- of oppervlakte lozen. Dit product principieel niet gebruiken voor hout wat gebruikt wordt in recreatieruimtes en/of andere ruimtes waar personen langere tijd verblijven, met uitzondering van de binnenzijde van kozijnen en buitendeuren.

Gereedschap, reiniging

Kwast, dompelbad, sproeiinstallatie, vacumat, spuitinstallatie. Gereedschap direct na gebruik met water en Aqua RK-898 Reinigingsconcentraat reinigen. Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Verbruik

80-120 ml/m² per laag. Effectief tegen blauwschimmel bij 197 - 216 ml/m²

Droging

Circa 4 uur. Praktijkgegevens bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid kunnen de droging aanzienlijk vertragen.

Werkzame stof

0,63 % 3-jod-2-propinylbutylcarbamat
100 gr middel bevat 0,63 gr
3-jod-2-propinylbutylcarbamat.

Houdbaarheid

In de goed gesloten, originele verpakking en buiten bereik van kinderen, koel alsook tegen directe zon en vorst beschermd, in goed geventileerde ruimtes opslaan. Verpakking na gebruik goed sluiten. *De houdbaarheid van dit product bedraagt 12 maanden.* Bij de opslag van voor oppervlaktewater gevaarlijke vloeistoffen de wettelijke voorschriften in acht nemen.

VOS-gehalte

EU grens voor dit product (categorie A/e) : 130 gr/ltr (2010)
Dit product bevat maximaal 55 gr/ltr VOS.

Veiligheid

Gevarenaanduiding
Irriterend voor de huid.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Bevat 3-JOD-2-PROPINYLCARBAMAT. Kan allergische reacties veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad op aanvraag voor beroepsmatige, professionele verwerking verkrijgbaar. Bij de verwerking en opslag de voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Geschikte handschoenen gebruiken: Cat. 4 conform EN 374 (bijv. "Tricotil" van de fa. KCL).

Bij dompelen en sproeien bovendien chemicaliënbestendige werkkleding dragen (tenminste type 6, EN 13034).

Productcode: HSM-LV 10

Eerste hulp maatregelen

Na inademen:
De betrokkene in de open lucht brengen en rustig neerleggen. Wanneer de klachten niet ophouden, een arts consulteren.
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

Na huidcontact:
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen.

Na oogcontact:
Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoeien en aansluitend arts consulteren.

Na inslikken:

Geen braken teweegbrengen. Niets te drinken geven, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Afval

Afval niet in riolering en oppervlaktewater lozen. Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Lege verpakking kan gerecycled worden. Dit product mag niet als huisvuil worden afgevoerd. Niet op het riool lozen.

Afvalcode nr. 03 02 05
andere houtverduurzamingsmiddelen die gevaarlijke stoffen bevatten

Toelatingsnummers

DE: DE-2012-MA-08-00005
BE: BE2012-0031
SK: 2010/1429/7946/SK/MA/10645
LV: LV/2012/MR/015
AT: AT/2012/Z/00057-01/8
PL: PL/2012/0025/A/MR
CZ: CZ-2012-0026
HU: HU-2012-MA-08-00006-0000

Gevarenaanduiding

1999/45/EC: -/-
ADR: -/-

**Biocide voorzichtig gebruiken.
Voor het gebruik altijd aanduidin-
gen en productinformatie lezen.**

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merksblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopsvoorwaarden (VVVF).

Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.